

goEPS F15 038

Die goEPS Wärmedämmplatten aus Gonon PS-Hartschaum (=EPS) lassen sich sehr universal einsetzen. goEPS F15 038 Wärmedämmplatten kommen vor allem bei nicht druckbelasteten Anwendungen (Dämmung zwischen Wänden, Aussparungen, etc.) zum Einsatz. goEPS F20 036 Wärmedämmungen sind druckbelastbar und finden vor allem im Unterlagsbodenbereich (allg. Wohnungsbau) ihren hauptsächlichen Anwendungsbereich. goEPS F30 033 Wärmedämmplatten sind höher belastbar - Einsatz bei überputzten Innendämmungen, höher belasteten Unterlagsböden, etc.



Format: 1000 x 500 mm
Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 60 kPa

| Dicke [mm] | Artikel Nr. | Inhalt [m ² /Paket] | λ [W/mK] | U-Wert [W/m ² K] |
|---------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 10 | 141.010.999 | 25.00 | 0.038 | 3.800 |
| 15 | 141.015.999 | 17.00 | 0.038 | 2.533 |
| 20 | 141.020.999 | 12.50 | 0.038 | 1.900 |
| 30 | 141.030.999 | 8.00 | 0.038 | 1.267 |
| 40 | 141.040.999 | 6.00 | 0.038 | 0.950 |
| 50 | 141.050.999 | 5.00 | 0.038 | 0.760 |
| 60 | 141.060.999 | 4.00 | 0.038 | 0.633 |
| 80 | 141.080.999 | 3.00 | 0.038 | 0.475 |
| 100 | 141.100.999 | 2.50 | 0.038 | 0.380 |
| 120 | 141.120.999 | 2.00 | 0.038 | 0.317 |
| 140 | 141.140.999 | 1.50 | 0.038 | 0.271 |
| 160 | 141.160.999 | 1.50 | 0.038 | 0.238 |
| 180 | 141.180.999 | 1.50 | 0.038 | 0.211 |
| 200 | 141.200.999 | 1.00 | 0.038 | 0.190 |
| 250 | 141.250.999 | 1.00 | 0.038 | 0.153 |
| 300 | 141.300.999 | 0.50 | 0.038 | 0.127 |
| 500 | 141.500.999 | 0.50 | 0.038 | 0.076 |

Auch Zwischendicken erhältlich
März 2019 - Technische Änderungen vorbehalten